Innovative Epoxy Curing Agent

Gaskamine 328

変性ポリアミン系 エポキシ樹脂硬化剤

三菱ガス化学株式会社

Gaskamine 328 特長

Gaskamine 328は、耐薬品性、速硬化性だけでなく
湿潤面への接着性 にも優れています。

エポキシ樹脂硬化剤として単独で使用するだけでなく、
既存硬化剤の硬化速度向上に対しても有用です。

1） 硬化剤としての特長：

- **低温速硬化**
- **良好な耐薬品性**
- **優れた湿潤面接着性**

2） 硬化促進剤としての特長：

- **既存硬化剤への少量添加による硬化速度向上**

	G-328
粘度 (25℃)	7000-14000 mPa･s
MXDA	24-28 wt%
活性水素当量 (Active Hydrogen Equivalent Weight)	55

Contact Information

http://www.aromaticchemicals.com/

Japan
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.
Phone: 03-3283-4754 (+81-3-3283-4754)
E-Mail: mxda@mgc.co.jp

China
Shanghai Ryoyo Trading Co., Ltd.
Phone: +86-21-5228-0585
E-Mail: gejing@ryoyotrading.com

Europe
Mitsubishi Gas Chemical Europe GmbH
Phone: +49-211-363 080
E-Mail: contact@mgc-europe.de

USA
Mitsubishi Gas Chemical America, Inc.
Phone: +1-212-687-9030
E-Mail: contact@mgc-a.com

Singapore
Mitsubishi Gas Chemical Singapore Pte. Ltd.
Phone: +65-6224-0059
E-Mail: contact@mgcs.com.sg

Thailand
MGC Trading Thailand Ltd.
Phone: +66-2-670-3417
E-Mail: contact@mgc.co.th

三菱ガス化学株式会社