

ユピゼータ溶剤溶解性一覧

グレード		超高耐熱	高耐熱	高耐熱 高撥水	高耐熱 高溶剤溶解	高溶剤溶解性		反応性		
		FPC-0820	FPC-0220	PCZ-200	FPC-0550MA	FPC-8225	FPC-2136	FPC-0330	水酸基	熱・UV硬化
ガラス転移温度 Tg (°C)		230	184	174	178	156	131	123	RX-2136P	RX-0620U
塩素系	塩化メチレン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芳香族炭化水素系	トルエン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キシレン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脂肪族炭化水素系	シクロヘキサン	×	×	×	×	×	×	×	×	×
環状エーテル系	テトラヒドロフラン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1,4-ジオキサン	×	○	○	○	○	○	○	○	○
ケトン系	メチルエチルケトン	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	メチルイソブチルケトン	×	×	×	×	×	×	○	×	○
	シクロヘキサノン	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	イソホロン	×	×	○	○	○	○	○	○	○
エステル系	酢酸エチル	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	酢酸ブチル	×	×	×	×	○	○	○	○	○
アミド系	ジメチルホルムアミド	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	ジメチルアセトアミド	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アルコール系	メタノール	×	×	×	×	×	×	×	×	×
反応性溶剤系	スチレン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MMA	×	×	×	×	○	○	○	○	○

○:10wt%以上溶解 ×:不溶