

グレード		反応性 メタクリル基	
		RX-0620U	RX-8225U
ガラス転移温度(°C)		126	158
芳香族炭化水素	スチレン	○	○
単官能 アクリレート	メタクリル酸メチル (MMA)	○	○
	アクリル酸ブチル	○	○
	アクリル酸2-フェノキシエチル	○	○
	アクリル酸ベンジル	○	○
	アクリル酸イソボルニル	×	×
	アクリル酸テトラヒドロフルフリル	○	○
	4-アクリロイルモルホリン	○	○
	メタクリル酸2-ヒドロキシエチル (HEMA)	×	×
2官能 アクリレート	1,6-ヘキサンジオールジアクリレート	○	○
	トリエチレングリコールジメタクリレート	○	○
3官能 アクリレート	トリメチロールプロパントリアクリレート	×	×